



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1317—2024

代替 LY/T 1317—2013

栓 皮

Cork

2024-02-07 发布

2024-06-01 实施

国家林业和草原局 发 布
中国标准出版社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 LY/T 1317—2013《栓皮》，与 LY/T 1317—2013 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- a) 更改了初生栓皮与再生栓皮二级品、三级品的厚度，二级品由 18 mm 提高到 20 mm，三级品由原来的 9 mm 提升到 12 mm(见第 4 章表 2,2013 年版的表 1)；
- b) 增加了检验设备(见 5.1)；
- c) 更改了栓皮含水率中实验室检验方法(见 5.5.1,2013 年版的 4.5.1)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国林业生物质材料标准化技术委员会(SAC/TC 416)归口。

本文件起草单位：中国林业科学研究院经济林研究所、中国林业科学研究院木材工业研究所、西北农林科技大学、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、河南省林业科学研究院、河北省林草花卉质量检验检测中心、陕西万林有限公司。

本文件起草人：常德龙、张冉、段新芳、楚杰、杨勇、金钰、郑林义、胡伟华、黄文豪、张云岭、钱世江、许雅雅、朱景乐、罗颖、樊雄飞、孙晓薇、毕波、于磊。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1987 年首次发布为 GB 7638—1987；
- 1999 年第一次修订为 LY/T 1317—1999；
- 2013 年第二次修订为 LY/T 1317—2013；
- 本次为第三次修订。

栓 皮

1 范围

本文件规定了栓皮的要求、检验规则以及标识、包装、贮存和运输,描述相应的检验方法。
本文件适用于栓皮的收购、销售和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

LY/T 3149—2019 软木制品 术语

3 术语和定义

LY/T 3149—2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

栓皮 cork

栓皮栎(*Quercus variabilis* Bl.)、栓皮櫟(*Quercus suber*)或类似树种树干、树枝的周皮(外皮),由木栓形成层不断向外分生的木栓细胞组成的达到一定年限和厚度的可周期性采集的外皮。

[来源:LY/T 3149—2019,3.1.1]

3.2

初生栓皮 virgin cork

头道皮

从树干、树枝上第一次采剥下来的栓皮。

[来源:LY/T 3149—2019,3.1.2]

3.3

再生栓皮 reproduction cork

初生栓皮采剥后,再次生长形成的栓皮。

[来源:LY/T 3149—2019,3.1.3]

3.4

初生栓皮厚度 thickness of virgin cork

初生栓皮表面低峰处至内表面的厚度。

[来源:LY/T 3149—2019,3.1.6]

3.5

再生栓皮厚度 thickness of reproduction cork

再生栓皮不含表面硬背皮的实际厚度。

[来源:LY/T 3149—2019,3.1.7]