



中华人民共和国国家标准

GB/T 8220.13—1998

铋 化 学 分 析 方 法 电热原子吸收光谱法测定银、镉量

Methods for chemical analysis of bismuth
—Determination of silver and cadmium content—
Electrothermal atomic absorption spectrometric method

1998-08-19发布

1999-03-01实施

国家质量技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
秘 化 学 分 析 方 法
电热原子吸收光谱法测定银、镉量
GB/T 8220.13—1998
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1999 年 2 月第一版 2004 年 12 月电子版制作
*
书号：155066 · 1-15507

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

前　　言

本标准是对 GB/T 915—1995《铋》附录 C、附录 G 的修订。修订时将附录 C 火焰原子吸收法测定银量改为电热原子吸收法，并将镉、银两元素测定方法合并。

本标准遵守：

GB/T 1.4—1988 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB/T 1467—1978 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 7729—1987 冶金产品化学分析 分光光度法通则

本标准是 GB/T 915—1995《铋》的配套标准。

本标准的编写方法符合 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第 1 单元：标准的起草与表述规则 第 1 部分：标准编写的基本规定》的规定。

本标准从实施之日起，同时代替 GB/T 915—1995《铋》附录 C、附录 G。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由中国有色金属工业总公司提出。

本标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所归口。

本标准由株洲冶炼厂负责起草。

本标准由株洲冶炼厂起草。

本标准主要起草人：朱丽娟、张东风。

中华人民共和国国家标准
铋 化 学 分 析 方 法
电热原子吸收光谱法测定银、镉量 GB/T 8220.13—1998

Methods for chemical analysis of bismuth
—Determination of silver and cadmium content—
Electrothermal atomic absorption spectrometric method

1 范围

本标准规定了铋中银、镉量的测定方法。

本标准适用于铋中银、镉量的测定。测定范围: Ag: 0.000 4% ~ 0.002 0%; Cd: 0.000 05% ~ 0.000 2%。

2 方法提要

试料以硝酸溶解, 将适量溶液引入电热原子化器中, 分别于原子吸收光谱仪波长 328.1 nm、228.8 nm 处测量银、镉的吸光度, 用基体加入法绘制工作曲线, 求得试料中银、镉的含量。

3 试剂

制备溶液和分析用水均为二次蒸馏水, 实验所用器皿均用稀硝酸浸泡后, 用二次蒸馏水彻底清洗。

3.1 硝酸(1+1), 优级纯。

3.2 硝酸(2+98), 优级纯。

3.3 银标准贮存溶液: 称取 1.000 0 g 金属银($\geq 99.99\%$)于 100 mL 烧杯中, 加入 20 mL 硝酸(3.1), 盖上表皿, 低温加热溶解完全, 取下, 冷却, 将溶液移入 1 000 mL 棕色容量瓶中, 以水稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 银。

3.4 银标准溶液: 移取 1.00 mL 银标准贮存溶液(3.3)于 100 mL 棕色容量瓶中, 以硝酸(3.2)稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 10 μg 银。

3.5 镉标准贮存溶液: 称取 1.000 0 g 金属镉($\geq 99.99\%$)于 100 mL 烧杯中, 加入 20 mL 硝酸(3.1), 盖上表皿, 低温加热溶解完全, 取下, 冷却, 将溶液移入 1 000 mL 容量瓶中, 以水稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 镉。

3.6 镉标准溶液: 移取 1.00 mL 镉标准贮存溶液(3.5)于 100 mL 容量瓶中, 以硝酸(3.2)稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 10 μg 镉。

3.7 银、镉混合标准溶液: 分别移取 10.00 mL 银标准溶液(3.4)和 1.00 mL 镉标准溶液(3.6), 置于 100 mL 容量瓶中, 以硝酸(3.2)稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 分别含 1 μg 银和 0.1 μg 镉。

3.8 铋溶液(100 mg/mL): 称取 10.00 g 高纯铋($\geq 99.999\%$), 于 250 mL 高型烧杯中, 加 40 mL 硝酸(3.1)低温加热至完全溶解, 取下, 冷却, 移入 100 mL 容量瓶中, 用 5 mL 硝酸(3.1)冲洗烧杯, 并入容量瓶中, 以硝酸(3.2)稀释至刻度, 混匀。