

中华人民共和国国家标准

GB/T 5161—2014 代替 GB/T 5161—1985

金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法

Metallic powders—Determination of effective density— Liquid immersion method

2014-06-09 发布 2014-12-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 5161—1985《金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法》。本标准与 GB/T 5161—1985 相比主要变化如下:

- ——对标准的章节内容作了改动;
- ——删除了"吊斗法"及其相关内容;
- ——修改了粉末有效密度及比重瓶法的英文名称;
- ——对比重瓶的容积、真空度测量仪的测量范围作了规定,修改了天平的精度;
- ——增加了"9 试验报告";
- ——修正了附录 B 中脱气蒸馏水的密度值。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准起草单位:广州有色金属研究院、西安健科新技术开发有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、钢铁研究总院。

本标准主要起草人:谭立新、蔡一湘、王志、吴其山、李红云。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 5161—1985。

金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法

1 范围

本标准规定了金属粉末有效密度的测定方法。 本标准适用于金属粉末有效密度的测定。

2 方法原理

将金属粉末样品置于预先测定了质量和容积的比重瓶中,加入液体介质,在真空环境下使这种液体介质充分地浸透到粉末颗粒的开孔隙中。根据阿基米德原理,测出粉末的有效体积,从而计算出单位体积的质量,即为粉末的有效密度。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

粉末有效密度 effective particle density

粉末的质量除以粉末的有效体积。

注: 当颗粒存在闭孔隙时,闭孔隙被当作单个颗粒体积的一部分。

3.2

比重瓶法 pyknometry

用比重瓶做工具来测定粉末有效密度的方法。

3.3

粉末有效体积 effective volume of powders

粉末除去所有的开孔隙的体积后,粉末颗粒所占据的体积。

4 设备

4.1 比重瓶

可选玻璃做的比重瓶,容量为 25 mL 或 50 mL(如图 1 所示),或其他合适类型的比重瓶。

4.2 真空除气装置

真空除气装置内应可以容纳比重瓶,并能清楚地观察到比重瓶内试样的情况。该装置应能与真空 泵相连,使比重瓶可处在真空环境内。如附录 A 中图 A.1 所示。

4.3 真空度测量仪

真空度应可以测量到 0 kPa~26.66 kPa(0 mmHg~200 mmHg)。