

UDC 667.6 : 535.65  
G 50



# 中华人民共和国国家标准

GB 11186.3—89

---

## 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算

Methods for measuring the colour of paint films—  
Part 3: Calculation of colour differences

1989-03-31 发布

1990-01-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算

GB 11186.3—89

Methods for measuring the colour of paint films—  
Part 3: Calculation of colour differences

本标准等效采用国际标准 ISO 7724/3—1984《色漆和清漆 颜色测量 第三部分:色差计算》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了涂膜之间微小色差的定量色度评价方法。

注: 根据两试样的色坐标,计算其色差有很多公式,但按这些公式计算的结果不能在所有情况下与视觉取得完全的一致。并且它们之间也可能不一致。1976年国际照明委员会(CIE)推荐了两种常用公式。其中之一是本标准规定的CIE 1976( $L^* a^* b^*$ )色差公式,现已证明其对于涂膜的色度评价是有实用意义的。

### 2 引用标准

GB 9761 色漆和清漆 色漆的目视比色

GB 11186.1 涂膜颜色的测量方法 第一部分 原理

GB 11186.2 涂膜颜色的测量方法 第二部分 颜色测量

### 3 计算

#### 3.1 概述

从试样与参照样在CIE 1976( $L^* a^* b^*$ )色空间(见GB 11186.1)中色坐标的计算可得到两者在颜色、明度、彩度及色调上的差异。

注: CIE 1976( $L^* a^* b^*$ )缩写为CIELAB,

按GB 11186.2(见注①),根据得到的数据,选用测量条件,测定试样色坐标 $L_t^* a_t^* b_t^*$ 和参照样色坐标 $L_R^* a_R^* b_R^*$ 。

a. 如要测定仅由彩色材料引起的试样与参考样间的色差(例如要客观描述由老化引起的颜料色变),必须按GB 11186.2中4.1.1或4.2.1,从测得的包含镜面反射的三刺激值计算 $L^* a^* b^*$ 色坐标。

由于这种测定包含了全部表面反射,因此所测得三刺激值 $X_m Y_m Z_m$ 有必要作数学修正,以免过小的色差赋值[由于计算 $L^* a^* b^*$ 的是立方根函数 $f(X/X_s), f(Y/Y_s), f(Z/Z_s)$ 曲线]。

以下为修正方程式:

$$X = X_m - \rho_0 X_s$$

$$Y = Y_m - \rho_0 Y_s$$

$$Z = Z_m - \rho_0 Z_s$$