

ICS 59.080.60
W 56



中华人民共和国国家标准

GB/T 15965—1995
neq ISO 2549:1972

手工打结地毯绒头长度的试验方法

**Hand-knotted carpet—Determination
of length of pile**

1995-12-26发布

1996-12-01实施

国家技术监督局发布

前　　言

本标准非等效采用 ISO 2549:1972《手工打结地毯——地组织上绒簇股长度的测定》。

我国手工打结地毯检验中有该项测试内容,为了向国际标准靠拢,结合我国手工打结地毯结构特点,将先进性和科学性为一体,非等效采用 ISO 2549。

本标准与国际标准主要技术内容改变情况的说明:

——绒头长度量卡 L 形,现场使用不方便未采用,选择我国叉形量卡;

——检验程序中为弥补区域选择的不足,本标准补充了 7.4 条内容;

——在结果的计算中增加 B 法,计算每个测量点的偏差以便提供最大的偏差值。

1988 年我国等效采用 ISO 2549:1972 制定 ZB W56 006—88《手工打结地毯　毯基组织上绒簇股长度的测定》。

本标准与 ZB W56 006—88 重要技术内容改变情况的说明:

——绒头长度量卡 L 形,现场使用不方便未采用,选择我国叉形量卡;

——检验程序中部分内容随使用绒头长度量卡的改变,相应地进行修改,“测试区域的选择见附录 A”被取消,按 QB 1086—91 执行。

自该标准实施之日起,ZB W56 006—88《手工打结地毯　毯基组织上绒簇股长度的测定》废止。

本标准由中国轻工总会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:由天津地毯研究所。

本标准主要起草人:张禄、李孝文。

中华人民共和国国家标准

手工打结地毯绒头长度的试验方法

GB/T 15965—1995
neq ISO 2549:1972

Hand-knotted carpet—Determination
of length of pile

1 范围

本标准规定了手工打结地毯绒头长度的试验方法。

本标准适用于手工打结地毯, 手工簇绒地毯也可参照使用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

QB 1086—91 手工地毯取样和测试区域的选择

3 定义

本标准采用下列定义。

绒头长度 length of pile

绒簇伸出毯基到顶端的长度。

4 原理

把绒头长度量卡插入毯面内, 与毯基呈垂直状态确定绒头长度与量卡相当的刻度值。

5 量具

绒头长度量卡, 具有 0~25 mm 量程, 分度值为毫米。