

UDC 669.15'779 : 543.062
H 11



中华人民共和国国家标准

GB 8705.2—88

磷铁化学分析方法 气体容量法测定碳量

Methods for chemical analysis of ferrophosphorus
The gasometric method for the determination
of carbon content

1988-02-21 发布

1989-03-01 实施

国家标 准局发布

中华人民共和国国家标准

磷铁化学分析方法 气体容量法测定碳量

UDC 669.15'779
·543.062

GB 8705.2—88

Methods for chemical analysis of ferrophosphorus
The gasometric method for the determination
of carbon content

本标准适用于磷铁中碳量的测定。测定范围：0.400%～1.200%。

本标准遵守 GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

1 方法提要

试样置于管式燃烧炉中加热并通氧燃烧，生成的二氧化碳等混合气体经除硫后收集于量气管中，然后以氢氧化钾溶液吸收其中的二氧化碳，吸收前后体积之差即为二氧化碳体积，再换算为碳量。

2 试剂及材料

- 2.1 助熔剂：锡粒(0.4～0.8 mm)、铜、铁粉、五氧化二钒等。助熔剂中含碳量不大于0.002%。
- 2.2 石棉纤维。
- 2.3 碱石灰或氢氧化钠。
- 2.4 氧化铝：活性、粒状。
- 2.5 二氧化锰：活性、粒状。
- 2.6 硫酸(ρ 1.84 g/mL)。
- 2.7 硫酸(0.1+100)：滴加甲基红溶液呈红色。
- 2.8 铬酸饱和的硫酸溶液：于硫酸(2.6)中加重铬酸钾或铬酸酐至饱和，使用其上部澄清溶液。
- 2.9 氢氧化钾溶液(40%)。
- 2.10 氯化钠溶液(26%)：以甲基红溶液作指示剂，滴加硫酸(1+1)至酸性。
- 2.11 氧气：纯度大于99.5%。

3 仪器及设备

- 3.1 气体容量法定碳装置如下图。