

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 178.3—2000

硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 EDTA 滴定法测定铝含量

Methods for chemical analysis of silicon-aluminium
alloy and silicon-barium-aluminium alloy

The EDTA titrimetric method for the
determination of aluminium content

2000-07-26发布

2000-12-01实施

国家冶金工业局发布

中华人民共和国黑色冶金
行 业 标 准
硅铝合金、硅钢铝合金化学分析方法
EDTA 滴定法测定铝含量

YB/T 178.3—2000

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.spc.net.cn>
<http://www.gb168.cn>
电话：(010)51299090、68522006

2001 年 2 月第一版

*

书号：155066 · 2-13464

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68522006

前　　言

硅铝合金、硅钡铝合金是一种高效的脱氧、脱硫或细化晶粒添加剂。为了与其产品标准配套,制定本行业标准。

本标准在制定过程中进行了全面的条件试验,着重研究了试样的分解条件,共存元素的分离条件,滴定的酸度缓冲介质和铝的回收率等。

YB/T 178 在《硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法》总标题下包括以下部分,本标准是其中的第 3 部分。

- 1) 高氯酸脱水重量法测定硅含量
- 2) 硫酸钡重量法测定钡含量
- 3) EDTA 滴定法测定铝含量
- 4) 高碘酸钠分光光度法测定锰含量
- 5) 磷钼蓝分光光度法测定磷含量
- 6) 红外线吸收法测定碳含量
- 7) 红外线吸收法测定硫含量

本标准由冶金信息标准研究院提出并归口。

本标准起草单位:四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司。

本标准主要起草人:唐华应、何燕明。

中华人民共和国黑色冶金行业标准

硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 EDTA滴定法测定铝含量

YB/T 178.3—2000

Methods for chemical analysis of silicon-aluminium
alloy and silicon-barium-aluminium alloy
The EDTA titrimetric method for the
determination of aluminium content

1 范围

本标准规定了 EDTA 滴定法测定铝含量。

本标准适用于硅铝合金、硅钡铝合金中铝含量的测定。

测定范围: 10.00% (m/m) ~ 55.00% (m/m)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4010—1994 铁合金化学分析用试样的采取和制备

3 方法提要

试样用硝酸-氢氟酸分解,高氯酸驱氟,残渣用碳酸钠-硼酸熔融。经两次分离后,在微酸性溶液中加入过量的 EDTA, 在 pH 4.5~5.5 以二甲酚橙为指示剂, 用锌标准溶液滴定过量的 EDTA 后, 用氟离子取代出与铝配合的 EDTA, 再用锌标准溶液滴定。

4 试剂与材料

分析中,除另有说明外,仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。

- 4.1 混合熔剂: 200 g 无水碳酸钠与 100 g 硼酸研细混匀。
- 4.2 硝酸($\rho=1.42 \text{ g/mL}$)。
- 4.3 氢氟酸($\rho=1.15 \text{ g/mL}$)。
- 4.4 高氯酸($\rho=1.67 \text{ g/mL}$)。
- 4.5 盐酸($\rho=1.19 \text{ g/mL}$)。
- 4.6 盐酸(1+1)。
- 4.7 盐酸(1+2)。
- 4.8 盐酸(2+98)。
- 4.9 氨水($\rho=0.90 \text{ g/mL}$)。
- 4.10 氨水(1+1)。
- 4.11 氟化钠饱和溶液: 贮于塑料瓶中。