

UDC 549.51 : 661 : 543.06  
D 51



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15057.6—94

---

## 化工用石灰石中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法

Limestone for chemical industry  
—Determination of iron content  
—Phenanthroline spectrophotometric method

1994-05-05 发布

1995-02-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 化工用石灰石中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法

GB/T 15057.6-94

Limestone for chemical industry  
—Determination of iron content  
—Phenanthroline spectrophotometric method

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了邻菲啰啉分光光度法测定铁的含量。

本标准适用于化工用石灰石产品中铁含量的测定,测定范围(以三氧化二铁计算)为0.05%~1%。

### 2 引用标准

GB 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9721 化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)

### 3 方法提要

试样经碳酸钠-硼酸混合熔剂熔融,水浸取,酸化,以抗坏血酸作还原剂,用乙酸铵调节pH≈4时,亚铁与邻菲啰啉生成桔红色配合物,于分光光度计波长510nm处测量吸光度。

### 4 试剂和溶液

本标准中所用水应符合GB 6682中三级水的规格;所列的试剂,无特殊规定外,均指分析纯试剂。

4.1 混合熔剂:取2份无水碳酸钠(GB 639)与1份硼酸(GB 628)研细,混匀。

4.2 盐酸(GB 622):1+1溶液。

4.3 乙酸铵(GB 1292):200g/L溶液。

4.4 抗坏血酸:20g/L溶液(使用前配制)。

4.5 邻菲啰啉(GB 1293):1g/L溶液。称取0.1g邻菲啰啉溶于10mL乙醇(GB 679),加90mL水混匀。保存于暗处,保存时,如果溶液着色应重新配制。

4.6 三氧化二铁标准溶液:500 $\mu$ g/mL。称取3.020g硫酸铁铵[NH<sub>4</sub>Fe(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·12H<sub>2</sub>O](GB 1279)溶解于200mL水中,加20mL硫酸(GB 625)1+1溶液,移入1000mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含500 $\mu$ g三氧化二铁。

4.7 三氧化二铁标准溶液:50 $\mu$ g/mL。吸取50.00mL三氧化二铁标准溶液(4.6),置于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含50 $\mu$ g三氧化二铁。

### 5 仪器

分光光度计:应符合GB/T 9721之规定。

国家技术监督局1994-05-05批准

1995-02-01实施