



汽车配件用品行业标准

CAB 1018—2013

汽车皮革类方向盘套

Automotive leather steering wheel cover

2013-07-22 发布

2013-08-20 实施

全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 发布

前 言

本标准参考国内主要皮革的标准并结合实际情况制定。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会提出。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：浙江蓝威汽车附件有限公司、天台县金鼎汽车用品有限公司、中国标准化协会可靠性专业技术委员会。

本标准参与起草单位：全国汽车用户委员会、北京中标宇信质量与可靠性工程技术研究院、中标全联汽配用品检测鉴定中心、浙江省汽车用品质量检验中心、浙江省汽车用品行业协会。

本标准负责起草人：沈智斌、金锦彬、段鸿杰。

本标准参与起草人：历超南、徐中领、谢春飞、周峰。

汽车皮革类方向盘套

1 范围

本标准规定了汽车皮革类方向盘套的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以皮革、人造革或合成革为原材料的汽车皮革类方向盘套,其他类似材质的方向盘套可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 19941 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB/T 22807 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定

GB/T 22930 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定

QB/T 2464.23 皮革 颜色耐汗牢度测定方法

QB/T 2537 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度

QB/T 2710 皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定

QB/T 2725 皮革 气味的测定

QB/T 2726 皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定

QB/T 2727 皮革 色牢度试验 耐光色牢度:氨弧

QB/T 3813 皮革成品厚度的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

皮革 leather

原有结构大致完整的生皮,经过鞣制成为不腐烂的材料;皮上的毛一般已被除去,但也有可能有意地不除去。皮革也可由剖成数层的生皮或其皮片制成,剖层可在鞣制前或鞣制后进行。

注:如果鞣过的革被机器粉碎或用化学方法弄成纤维颗粒、小片或粉末状,然后不管用不用粘合剂接合而做成片状或其他形状时,这种片状物或其他形状物均不能称为皮革。

3.2

合成革 synthetic leather

以人工合成方式在以织布、无纺布(不织布)、皮革等材料的基布上形成聚氨酯树脂的膜层或类似皮