



中华人民共和国国家标准

GB/T 20405.1—2006/ISO 17190-1:2001

失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第1部分:pH值的测定

Urine-absorbing aids for incontinence—
Test methods for characterizing Polymer-based absorbent materials—
Part 1: Determination of pH

(ISO 17190-1:2001, IDT)

2006-03-10 发布

2006-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
失禁者用尿液吸收剂
聚合物基质吸液材料特性的测试方法

第 1 部 分 : pH 值的测定

GB/T 20405. 1—2006/ISO 17190-1;2001

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2006 年 11 月第一版

*

书号: 155066 · 1-28389

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前　　言

本部分等同采用 ISO 17190. 1:2001《失禁者用尿液吸收剂—聚合物基质吸液材料特性的测试方法—第 1 部分:pH 值的测定》(英文版)。

本部分为推荐性标准。

ISO 17190 系列标准为一组测试方法,它起源、发展于欧洲残疾人与非织物协会(EDANA)。该系列标准由以下部分组成:

- ISO 17190. 1:2001 pH 值的测定
- ISO 17190. 2:2001 单体残留量的测定
- ISO 17190. 3:2001 筛分法对粒径分布的测定
- ISO 17190. 4:2001 加热失重法对水分含量的测定
- ISO 17190. 5:2001 在生理盐水中用称重法测定吸水率
- ISO 17190. 6:2001 称重法测定离心后的生理盐水保液率
- ISO 17190. 7:2001 称重法测定压力作用下的吸液量
- ISO 17190. 8:2001 称重法测定流动率
- ISO 17190. 9:2001 称重法测定密度
- ISO 17190. 10:2001 电位滴定法测定可萃取聚合物量
- ISO 17190. 11:2001 可吸入粒子量的测定

这些测试方法为试验质量的通用判定标准。仅适用于材料,不适用于成型的尿液吸收用具成品。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中华人民共和国民政部提出。

本部分由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本部分由中国残疾人用品开发供应总站、中国康复研究中心、中国药品生物制品检定所负责起草。

本部分主要起草人:贾亚玲、陈晓东、陆颂芳、丁伯坦。

失禁者用尿液吸收剂

聚合物基质吸液材料特性的测试方法

第 1 部分:pH 值的测定

1 范围

GB/T 20405 的本部分规定了一种聚丙烯酸酯(PA)类超强吸液粉末的 pH 值的测定方法。

本部分适用于一种聚丙烯酸酯类超强吸液粉末在 pH5.92~pH6.14(见附录 A)范围内 pH 值的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20405 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

ISO 187 纸、纸板、纸浆—试样处理和试验的标准大气条件

ISO 3696 分析实验室用水—特性和测试方法

ISO 5725-2 测量方法和结果的精确度(准确性和精密度)—第 2 部分:确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法

3 总则

用 pH 计和标准 pH 响应玻璃电极方法测定加入 PA 粉末后生理盐水的 pH 值。

4 试剂

警示:应谨慎操作高浓度的酸和碱。应当佩戴安全保护用品,如手套、面罩等。浓盐酸应在通风橱中操作。

除特别注明,只能使用标明分析纯的试剂。

4.1 水:遵照 ISO 3696。

4.2 氢氧化钠溶液: $c(\text{NaOH})=0.1 \text{ mol/L}$ 。

称量 4 g 氢氧化钠,精确到 0.1 g,加入 1 L 容量瓶(见 5.8)。加去离子水(1 级,见 4.1)至刻度,摇动至溶解。

4.3 盐酸溶液: $c(\text{HCl})=0.1 \text{ mol/L}$ 。

取 8.9 mL 浓盐酸,精确到 0.1 mL,加入 1 L 容量瓶(见 5.8)。加去离子水(1 级,见 4.1)至刻度,摇动至溶解。

4.4 氯化钠溶液: $c(\text{NaCl})=0.9\%$ 质量百分比。

称量 9 g 氯化钠,精确到 0.1 g,加入 1 L 容量瓶(见 5.8)。加去离子水(3 级,见 4.1)至刻度,摇动至溶解。用氢氧化钠溶液(见 4.2)和盐酸溶液(见 4.3)调整生理盐水(0.9% 氯化钠溶液)的 pH 值至 6.0 ± 0.05 。

4.5 标准缓冲溶液,具有如下 pH 值:

a) 4.0 ± 0.02