

ICS 77.120.30
H 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 5121.18—1996

铜及铜合金化学分析方法 镁量的测定

Copper and copper alloys—Determination of magnesium content

1996-11-04 发布

1997-04-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

铜及铜合金化学分析方法 镁量的测定

GB/T 5121.18—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-23292

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前　　言

本系列标准中《铜量的测定》方法 2、《铁量的测定》方法 1、《锡量的测定》方法 2、《锰量的测定》方法 1 及《镉量的测定》方法，分别为等效采用 ISO 1553:1976《含铜量不低于 99.90% 的纯铜——电解法测定含铜量》、ISO 1812:1976《铜及铜合金铁量的测定——1,10-二氮杂菲分光光度法》、ISO 3111:1975《铜合金——合金元素锡的测定——滴定法》、ISO 2543:1973《铜及铜合金——锰量的测定——高碘酸钾分光光度法》、ISO 5960:1984《铜合金——镉含量的测定——火焰原子吸收光谱法》。采用说明如下：

- a) 《铜量的测定》方法 2：测定范围为大于 99.90%~99.98%，ISO 1553:1976 为不低于 99.9%；
- b) 《铁量的测定》方法 1：测定范围为 0.001 5%~0.50%，ISO 1812:1976 为不大于 0.4% (m/m)；
- c) 《锡量的测定》方法 2：测定范围为大于 0.50%~10.00%，ISO 3111:1975 为 0.5%~13%；
- d) 《锰量的测定》方法 1：测定范围为 0.030%~2.50%，精密度按 GB 6379 在 1993 年选择五个水平，由八个实验室共同试验结果确定的。ISO 2543:1973 的测定范围为不大于 6% (m/m)，无精密度的规定；
- e) 《镉量的测定》方法：测定范围为 0.50%~1.50%，ISO 5960:1984 为 0.000 5%~2.0%。

本系列标准改变了原标准以铜及铜合金的牌号设立分析方法标准的不合理标准体系结构，建立了以测定元素设分析方法标准的科学的标准体系结构。前者包括铜、黄铜、硅青铜和硅黄铜、锡青铜、白铜、铝青铜、铬青铜、镉青铜、铍青铜化学分析方法 9 个标准，共测定 21 个元素，125 个分析方法；后者为《铜及铜合金化学分析方法》23 个标准，共测定 24 个元素，33 个分析方法，其体系已与国际标准接轨。

本系列标准的适用范围包括了 GB 466—82、GB 5231—85、GB 5232—85、GB 5233—85、GB 5234—85 中规定的全部铜及铜合金 88 个牌号的冶炼、加工产品及其相同牌号的铸造产品化学成分含量的测定。其中铜、铁、锌、铝、锰、锡、镍、碳、硫、铅、铬、铍、钛、氧、镉、磷、硅、砷、锑、铋量的测定方法为修订；《硅量的测定》方法 3(重量法)和《钴量的测定》方法，分别为原 GB 6520—86、GB 8550—87 两个标准中的相应方法经编辑性修改后予以重新确认的方法；银、镁、锆量的测定方法为新制定的方法。

本系列标准中《氧量的测定》方法(脉冲加热惰气熔融红外线吸收法)，限于目前大部分生产单位和主要的使用单位缺乏测氧仪器的国情，原 YS/T 335—94(即 YB 731—70)《电真空器件用无氧铜含氧量金相检验方法》与新标准同时有效，待测氧仪器普及使用后，废弃原氧量的测定标准。

本系列标准生效之日起，代替 GB 5121—85、GB 5122—85、GB 6520—86、GB 8002—87、GB 8550—87。同时，原行业标准 YS/T 316—94(即 YB 55—64)、YS/T 326—94(即 YB 598—65)、YS/T 327—94(即 YB 599—65)、YS/T 328—94(即 YB 600—65)作废。

本系列标准中的附录，除《锰量的测定》、《磷量的测定》、《硅量的测定》的附录 A 为标准的附录外，其他元素含量测定方法中的附录 A 均为提示的附录。

本系列标准由中国有色金属工业总公司提出。

本系列标准由洛阳铜加工厂、沈阳有色金属加工厂、中国有色金属工业总公司标准计量研究所负责起草。

本系列标准主要负责起草人：张德来、陈德润、覃彦。

本系列标准的起草单位及起草人如下表所示。

分 标 准	起 草 单 位	起 草 人
铜量的测定	洛阳铜加工厂	夏庆珠、姬德厚
磷量的测定	洛阳铜加工厂	王同玉、夏庆珠
铅量的测定	洛阳铜加工厂	孙玉宝
碳硫量的测定	沈阳有色金属加工厂	关金光
镍量的测定	上海钢管总厂	钱湖平
铋量的测定	浙江省冶金研究院	周寄展、孔水龙、江少娟
砷量的测定	北京有色金属研究总院	王克刚
氧量的测定	沈阳有色金属加工厂	李素凤
铁量的测定	洛阳铜加工厂	张德来
锡量的测定	白银有色金属公司西北铜加工厂	杨代新、唐效苏
锌量的测定	沈阳有色金属加工厂	李继和、吉春芳
锑量的测定	上海钢管总厂	王建成、杨海东、羿淑清
铝量的测定	沈阳有色金属加工厂	谢景山
锰量的测定	沈阳有色金属加工厂	陈德润
钴量的测定	沈阳有色金属加工厂	陈德润
铬量的测定	白银有色金属公司西北铜加工厂	高嵩
铍量的测定	航天总公司 621 所	杨岁远
镁量的测定	沈阳有色金属加工厂	黄树茂、姜秀玉
银量的测定	沈阳有色金属加工厂	李素凤
锆量的测定	北京矿冶研究总院	杨海东、王建成
钛量的测定	洛阳铜加工厂	周以华
镉量的测定	洛阳铜加工厂	原怀保
硅量的测定	洛阳铜加工厂	邓宛梅
		宋顺茂

中华人民共和国国家标准

铜及铜合金化学分析方法 镁量的测定

GB/T 5121.18—1996

代替 GB 8550.8—87

Copper and copper alloys—Determination of magnesium content

1 范围

本标准规定了铜及铜合金中镁含量的测定方法。

本标准适用于铜及铜合金中镁含量的测定。测定范围:0.015%~1.00%。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1.4—88 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467—78 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7728—87 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

3 方法提要

试料用硝酸和氢氟酸溶解。在硝酸介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长 285.2 nm 处测量镁的吸光度。硅、铝、钛和铍的干扰,加入硝酸锶消除;铜、镍、铅、锌等其他共存元素均不干扰测定。

4 试剂

4.1 氢氟酸(ρ 1.13 g/mL)。

4.2 硝酸(1+1)。

4.3 硼酸溶液(30 g/L)。

4.4 硝酸锶溶液(25 g/L)。

4.5 镁标准贮存溶液:称取 0.100 0 g 纯镁置于 150 mL 烧杯中,加入 10 mL 硝酸(4.2),加热溶解,煮沸除去氮的氧化物,冷却。移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 100 μ g 镁。

4.6 镁标准溶液:移取 10.00 mL 镁标准贮存溶液置于 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 10 μ g 镁。

5 仪器

原子吸收光谱仪,附镁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用。

灵敏度:在与测量溶液基体相一致的溶液中,镁的特征浓度应不大于 0.01 μ g/mL。

精密度:用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度,其标准偏差不超过平均吸光度的 1.0%;用最低浓度的标准溶液(不是“零”标准溶液)测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度